



MICONYL B

PRODUKTBESKRIVELSE:	Miconyl B er et vinylesterbasert material for laminering av gulv/tank med glassfiber.
ANVENDELSESOMRÅDE:	Miconyl B er et bindemiddel som brukes til laminering med glassfiber for å lage kjemikaliestabile belegg på gulv og i tank. Miconyl Top bør påføres som toplakk etter at lamineringen er ferdig.
EGENSKAPER:	Miconyl B er en lavviskøs vinylester.
FORBEHANDLING:	Avretning/fresning eller slyngrensning og omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren og tørr før påføring.
BLANDING:	Miconyl B blandes med 2 til 4 vekt % MEKP beroende på temperatur. En herdetest kan utføres med 100g Miconyl B og 1,5 g MEKP.
PRIMING:	Hvis et glassfiberlaminat av Miconyl B skal påføres et epoxy belegg, må epoxy rengjøres grundig og det anbefales at en heftprøve utføres før belegging. Overflaten av epoxybelegget kan med fordel mattes ned mekanisk før belegging. Hvis Miconyl B skal påføres på betong, anbefaler vi at betongen primes med Micopox P som sandavstrøs til metning med fin tørr og ren sand.
PÅFØRING:	Miconyl B påføres med kost eller malerull og en 300 g glassfiber matte rulles inn og mettes med Miconyl B. Forbruket er ca 3ggr mattvekten, dvs ca 900kg/m ² . Et nytt lag med matte og Miconyl B kan deretter påføres innen et døgn hvis det er nødvendig. Deretter påføres en 50 g overflatematte som rulles inn i belegget. Under utherdingen av Vinylester dannes det spenninger og på grunn av dette bør ikke materialet påføres i tykke lag, Glassfibermatter reduserer denne spenningen.
RENGJØRING:	Verktøy rengjøres med Micorens.
MILJØ OG SIKKERHET:	Se HMS datablad.
DRIFT OG VEDLIKEHOLD:	Se eget datablad.

TEKNISKE DATA:

Emballage: 200 kg fat eller 22 kg spann.	Sp.vekt 0,99 kg/l Viskositet 450 cP Flammepunkt 34 °C	Potlife +20 °C ca 20 min. Forbruk ca. 0,5 – 0,75kg/m ² Påføringstemperatur: mellom 12 og 30 °C.	Lagring: Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og temperatur under 30°C. Beholdere må ikke være mer enn 80% fylt. Holdbarhet: minimum 12 mnd.
--	---	--	--

Spesielle opplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: Produktet er anmeldt PRODUKTNR: COMP B: 1608721.
Opplysningene i dette datablad er basert på vår nåværende viten og erfaring og må kun betraktes som retningsgivende og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle.

